

PRODUKTTYP PANEELISEINÄMAALI är en vattenburen akrylatdispersionsfärg för målning av träväggar. Färgen är mycket täckande och den förhindrar genomslag av missfärgningar. Glans: grupp 5 (FI), matt.

Färgproduktgrupp 319 MaalausRYL 2012 (FI).
Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i **grupp M1**.

ANVÄNDNING PANEELISEINÄMAALI lämpar sig för grund- och täckmålning av obehandlade och tidigare lackade eller målade panel- och stockväggar i torra och fuktiga utrymmen inomhus.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 34 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Praktisk färgåtgång	6 - 8 m ² /l
Densitet	ca 1,3 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %	
- dammtorr	efter 1 timme
- övermålningsbar	efter 3 timmar
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Glans	Matt
Kulörer	Två basfärger, som kan nyanseras till alla kulörer i interiörfärgkartorna.
Tvätt- och nötningsbeständighet	Färgytan har god hållbarhet mot nötning. Hårdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998).
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Basfärg 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Basfärg 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Nya träytor rengörs från damm och smuts.
Smutsiga tidigare lackade eller målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt.
Avlägsna lossnande och löst sittande gammal lack eller färg. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Om träytan har tidigare oljats eller vaxats måste lämpligheten och vidhäftning av PANEELISEINÄMAALI till ytan försäkras med teststrykning.

Grundmålning

Grundmålning med oförtunnad PANEELISEINÄMAALI.

Täckmålning

Färgen omblandas väl före användningen.
Applicera PANEELISEINÄMAALI med pensel. Också rulle eller högtrycksspruta kan användas för applicering, men ytan måste efterslätas med pensel särskilt vid grundmålning av omålat trä.
Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

Förhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

**Ytans ibruktagning och
vårdinstruktioner**

Den slutliga filmbildningen tar 3 - 4 veckor under normala förhållanden, och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt.

Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket smutsiga ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten.
Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_2221_Tuoteseloste.pdf